

STONELACK RESINA ACRILICA PARA PEDRAS

Produto classificado conforme norma NBR 11702:2019 — Tipo 4.8.3

Descrição

Stonelack Resina Para Pedras é um produto incolor de alta performance e alto brilho que protege as superfícies contra as ações do tempo e realça a beleza sem modificar a aparência natural de pedras decorativas e tijolos à vista. Stonelack possui alta aderência, é fácil de aplicar e pode ser aplicado sobre pisos e paredes.

Cores

Incolor

Superfícies

Pedras decorativas (Ardósia, Pedra Mineira, Goiana, São Thomé, Miracema), lajotas porosas, tijolos à vista, telhas, fibrocimento, concreto e alvenaria

Principais benefícios

Alto poder de impermeabilização, acabamento alto brilho, excelente aderência.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L e 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	48 meses
Prazo de Validade Após aberta embalagem	6 meses*
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 800 g/L
Sólidos por Peso	≥15%
Peso Específico	0,8 a 1,1 g/cm ³
Ponto de Fulgor	VER FISPQ

*Embalagem fechada e sem diluição.

Demãos e Secagem



2 a 3 demãos



Ao toque: 2h
Entre demãos: 2h
Completa: 2h

A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m²/demão)

0,9L
Até **15m²**
por demão



3,6L
Até **60m²**
por demão

*Para aplicação a pistola, considerar fator adicional de perda. Valor variável de acordo com o substrato.

Diluição e Ferramentas

PINCEL



Pronto para uso

ROLO DE LÃ



Pronto para uso

PISTOLA

2,2 a 2,8 kgf/cm²



Pronto para uso

Ambiente

Interno e Externo

Incolor

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

A superfície deverá estar limpa e seca, curada, lisa e nivelada, isenta de partículas soltas, óleos, ceras, graxas, mofo, sais solúveis ou qualquer outra sujidade, com textura e grau de absorção uniforme. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

Partes mofadas: Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem para pintar.

Superfícies com brilho: Lixe até retirar o brilho. Eliminar o pó existente. Limpar com pano umedecido com água e aguardar a secagem.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro, e enxaguar. Aguardar a secagem para pintar.

Superfícies em bom estado: Lixar e eliminar o pó.

Pintura

Após a correta preparação da superfície, aplicar: 2 a 3 demãos do Stonelack Resina Acrilica Para Pedras.

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo.

2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar.

3. Abra a embalagem e misture bem o produto com um mexedor ou espátula.

4. Aplique uma demão, tendo cuidado de não repassar muitas vezes no mesmo local e termine uma superfície inteira sempre que começar. Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas.

5. Aguarde o tempo de secagem entre demãos e aplique uma nova demão. Repita o processo com a terceira demão.

6. Após o tempo de secagem final, sua pintura estará pronta e linda.

Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Thinner Renner.

ATENÇÃO: Corantes tintométricos são incompatíveis com Stonelack.

Não aplicar em superfícies onde haja infiltração de umidade.

Para melhor desempenho do produto, deve-se aguardar em torno de 48 horas para circulação de pessoas e 120 horas para circulação de veículos leves.

Recomendações gerais

Para garantir os benefícios de durabilidade, aguardar no mínimo 2 semanas para limpeza da superfície pintada.

Para a manutenção do aspecto estético da pintura, recomendamos que sejam feitas limpezas periódicas anuais da superfície pintada para a remoção de maresia, poluição, microorganismos e outros contaminantes/sujeiras.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada; em caso de grandes extensões, utilizar o sabão líquido neutro, lavando com hidro-jato à baixa pressão.

Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície.

Não recomendamos o uso de equipamentos do tipo "Vaporetto" pois podem gerar manchamentos indesejáveis.

Quanto ao aparecimento de mofo, a superfície deve ser limpa utilizando uma solução de água sanitária e água na proporção de 1:1. Este procedimento deve ser repetido após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema.

Caso necessário efetuar reparos/retoques de pintura, pintar a parede por inteiro até uma descontinuidade (como um canto), pois a tinta sofre um envelhecimento natural, e quando

retocada somente em uma parte de uma parede, pode ocorrer diferença de aspecto, textura e cor.

A durabilidade e a integridade da pintura depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e neste Boletim Técnico.

Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

Limpar gotas e respingos de tinta com Thinner Renner, enquanto ainda estiverem úmidos.

Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com Thinner Renner, logo após o encerramento da jornada de trabalho.

Recomendações gerais

Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, primers, seladores, solventes, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura;

Para uma cobertura perfeita e uniforme da superfície, dependendo das condições de porosidade, uniformidade, textura, contraste e cor, poderá ser necessário maior número de demãos.

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800).

Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Aplicações dentro dos limites acima especificados, mas com temperatura superior a 30 °C e/ou com umidade relativa do ar próxima a 40%, provocam secagem muito rápida, podendo ocorrer problemas de falta de aderência, marcas de rolo, manchas de brilho e cor. Nestes casos recomendamos aplicar em horários de menor temperatura, sem incidência direta do sol.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 H está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, ...).

A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderão ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor;

Não aplicar em ambientes fechados sem circulação de ar, por questões de segurança, saúde e para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicação.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 48 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

Composição: Resina acrílica, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br

Dúvidas?

Entre em contato pelo SAC no número 0800-512-3800 ou pelo email sd2@ppg.com

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08