

MULTIMASSA TAPA-TUDO

Descrição

Multimassa Tapa-Tudo é um produto de alta tecnologia que preenche e nivela imperfeições dos mais diversos tipos de superfícies. Possibilita correção de forma extra rápida em uma única aplicação. Não racha, não retrai e é muito prática, pois devido a sua textura leve, permite grande facilidade de manuseio. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos, podendo receber acabamento de tinta base água ou base solvente.

Superfícies

Alvenaria e semelhantes, madeira e gesso.

Principais benefícios

Fácil de aplicar e lixar, não racha, não retrai e corrige imperfeições com uma aplicação.

Cores

Branco.



Informações Técnicas

Embalagens	90g e 340g
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após embalagem aberta	6 meses*
Sólidos por Peso	50,0 a 56,0%
Peso Específico	0,2—0,5 g/cm ³
Ponto de Fulgor	VER FISPQ

* Embalagem fechada e sem diluição

Demãos e Secagem



1

Demão*



Ao toque: 1h

Entre demãos: 6h

Completa: 6h

*Variável de acordo com o tamanho e a profundidade da imperfeição.

Rendimento

Rendimento variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação e principalmente do tamanho e profundidade do orifício/imperfeição a ser preenchida.

Diluição e Ferramentas

ESPÁTULA



Pronto para uso

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente

Interno e Externo

Fosco

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

A superfície deverá estar limpa e seca, curada, lisa e nivelada, isenta de partículas soltas, óleos, ceras, graxas, mofo, sais solúveis ou qualquer outra sujidade, com textura e grau de absorção uniforme.

Fissuras estabilizadas podem ser preenchidas com a Multimassa Tapa-Tudo:

Verificar se é possível preencher a fissura com a massa, em caso positivo preencher normalmente com o auxílio de espátula.

Para fissuras onde não é possível preencher com a massa, abri-la em forma de 'V', proceder de acordo com a limpeza do pó e partes soltas e preencher a fissura com a Multimassa e com o auxílio de espátula pressionar a massa contra a fissura.

A Multimassa Tapa Tudo deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

Aplicação

Após a correta preparação da superfície, aplicar: 1 demão de um dos seladores indicados nos "Produtos Auxiliares" + 1 demão da massa. Após seco, aceita qualquer tipo de acabamento base água ou base solvente.

OBS.: Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o orifício e nivelando da melhor maneira, evitando deixar espaços vazios. Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar. Caso a massa já tenha sido aberta e esteja um pouco ressecada é possível adicionar uma colher de água e misturar. Se for necessário, lixe quando a massa estiver seca (após o tempo de secagem final). Retire o pó para o aplicar o acabamento final.

Produtos Auxiliares:

SELADORES: Multiselador Aquoso Pigmentado (madeira e alvenaria), Selador Acrílico Renner.

ACABAMENTOS: Extra Esmalte Rápido, Dulit Esmalte Sintético, Esmalte Ultrarrápido Base Água

ACABAMENTOS: Toda linha Rekolor, Extravinil Látex Hiper; Tinta Acrílica para Gesso; Ducryl Tinta Acrílica Semibrilho, Ducryl Rende Mais, Profissional ACR, Polipar Multiuso.

Depois de aplicar o produto: limpe as ferramentas com água.

Recomendações gerais

A durabilidade e a integridade da pintura depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico.

Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;

Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluição da tinta, enquanto ainda estiverem úmidos.

Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com os solventes recomendados para a diluição da tinta, logo após o encerramento da jornada de trabalho;

Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, primers, seladores, solventes, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura;

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimora-

mento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800).

Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40° C., e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 H está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, ...).

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicação.

Condições de armazenamento: 36 meses a partir da data de fabricação, armazenado em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. .

Composição: Emulsão Acrílica modificada, cargas minerais, aditivos e água.

Para informações de segurança, consulte FISPQ no site www.tintasrenner-deco.com.br

Dúvidas?

Entre em contato pelo SAC no número 0800-512-3800 ou pelo email sd2@ppg.com

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08